

YAPGİT PVC BORU YAPIŞTIRICI

Ürün Tanımı: 404 PVC Boru Yapıştırıcısı, sert PVC (uPVC) boru ve ek parçalarının birleştirilmesi için geliştirilmiş, solvent bazlı ve reçine içerikli bir yapıştırıcıdır. Özel solvent sistemi sayesinde PVC yüzeylerde kontrollü yumuşama sağlar; PVC reçine içeriği ile parçaların birbirine kaynaşmasına yardımcı olarak dayanıklı ve sızdırmaz bir bağlantı oluşturur. Tikotropik yapısı sayesinde akma yapmaz ve kontrollü uygulama imkânı sunar.

Kullanım Alanları: Sert PVC boru ve fittinglerin (manşon, dirsek, tee, redüksiyon vb.) montajında; temiz su tesisatları, atık su ve drenaj sistemleri, havuz tesisatları, endüstriyel borulama uygulamaları ve PVC boru tamir işlemlerinde kullanılır.

Avantajlar:

- THF içermeyen daha güvenli formülasyon.
- Sert PVC yüzeylerde güçlü ve kalıcı yapışma sağlar.
- Tikotropik yapısı sayesinde damlama ve akma yapmaz.
- Kontrollü solvent etkisi ile düzgün ve homojen kaynaşma oluşturur.
- Sızdırmaz bağlantı elde edilmesine yardımcı olur.
- Montaj ve tamir işlemlerinde güvenilir performans sunar.



Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Tip / Kimyasal baz	Aerosol / Alkol ve Özel Katkıları
Yoğunluk (g/ml) (20 °C±1)	~ 0,9 – 0,98
Koku	Solvent
Renk	Berrak, renksiz
Suda Çözünme	Çözünmez
Uygulama Sıcaklığı	5-30 °C

Kullanım Şekli

Yapıştırılacak boru ve fitting yüzeylerinin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmasına dikkat ediniz. Gerekirse yüzeyleri uygun bir temizleyici ile siliniz. Yapıştırıcıyı fırça yardımıyla boru ucuna ve fitting içine ince ve homojen bir tabaka halinde uygulayınız. Parçaları bekletmeden birleştiriniz ve tam oturana kadar çevirerek itiniz. Birleştirme sonrasında parçaları oynatmadan sabit tutunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Önemli Uyarılar

- Yapıştırma işleminden sonra bağlantı kesinlikle oynatılmamalıdır.
- Bağlantıya en az 24 saat süreyle basınç verilmemelidir.
- Kürlenme süresi ortam sıcaklığına ve boru çapına bağlı olarak değişebilir.
- Uygulama iyi havalandırılan ortamlarda yapılmalıdır.
- Alev, kıvılcım ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.

Ambalaj Şekli

Ambalaj Miktarı	Koli İçi Adet	Palet İçi Adet
50 gr	36	210
125 gr	24	–
1000 gr	6	–

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Orijinal ambalajında boya konulmadan 20 °C, %50 bağıl hava nemi koşullarında 1 yıl depolanabilir.

Uyarılar

Yanıcıdır. Buharları solunduğunda baş dönmesi ve rahatsızlığa neden olabilir. Cilt ve gözlerle teması tahrişe yol açabilir. Uygulama sırasında iyi havalandırılan alanlarda çalışınız. Isı, kıvılcım, açık alev ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Kullanım sırasında sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği, kilitli ve serin ortamlarda muhafaza ediniz. Atıkları ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Sağlık ve güvenlik ile ilgili ayrıntılı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (SDS) incelenmelidir.

Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sistemlerinin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilmektedir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar verilmelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018