

ŞEFFAF SİLİKON

Ürün Tanımı: 404 Şeffaf Silikon, yapı, dekorasyon ve genel tamirat uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiş, asetat bazlı, tek bileşenli, elastik ve şeffaf bir silikon sızdırmazlık ve yapıştırma malzemesidir. Kürlendikten sonra saydam, esnek ve dayanıklı bir yapı oluşturarak yüzey birleşimlerinde uzun süreli performans sağlar.

Kullanım Alanları: Cam, seramik, fayans, PVC, metal ve benzeri yüzeylerin birleşim noktalarında sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Banyo ve mutfak uygulamalarında lavabo, küvet, duşakabin ve tezgâh kenarlarında; kapı ve pencere doğramalarında hava ve su izolasyonu sağlamak amacıyla uygundur. Estetik görünüm gerektiren iç ve dış mekân uygulamalarında tercih edilir.

Avantajlar:

- 👁️ Şeffaf yapı sayesinde uygulandığı yüzeyde görünmez sonuç sağlar
- 🔄 Kürlendikten sonra elastikiyetini korur, çatlama yapmaz
- 💧🔥 Neme ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır
- 🏠☀️ İç ve dış mekân kullanımına uygundur
- 🌀 Akma ve çökme yapmadan düzgün ve kontrollü uygulama imkânı sunar



Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Özellik	Değer
Görünüm	Şeffaf, viskoz pasta
Kimyasal Baz	Asetat
Yoğunluk (20 °C)	0,95 ±0,1 g/ml
Dokunma Kuruluğu	Yaklaşık 15 dakika
Tack Free Süresi	≤ 3 saat
Tam Kürlenme	Yaklaşık 36 saat (ortam sıcaklığı ve neme bağlı)
Uygulama Sıcaklığı	+0 °C ila +50 °C
Isı Dayanımı	-50 °C ila +300 °C
Depolama Sıcaklığı	27 °C altında, donmadan korunarak
Çökme (Slump) – Dikey	≤ 3 mm
Çökme (Slump) – Yatay	Deformasyon yok
Ekstrudabilite	≥ 80 ml/dak
Esneklik	≥ %80
Elastiklik Modülü (+23 °C)	> 0,4 MPa
Elastiklik Modülü (-20 °C)	> 0,6 MPa
Kütle Kaybı	≤ %10

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Ürün, sızdırmazlık sağlanacak bölgeye eşit kalınlıkta uygulanır. Uygulama sonrası yüzey düzgünleştirilebilir. Dokunma kuruluğu yaklaşık 15 dakika içinde oluşur. Tam kürlenme, ortam sıcaklığı ve neme bağlı olarak yaklaşık 36 saat içinde tamamlanır.

Ambalaj Şekli

No	Ürün Adı / Tipi	Koli İçi Adet	Palet İçi Adet
1	Şeffaf Silikon	24	

Raf Ömrü ve Depolama Koşulları

Serin, kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamlarda muhafaza ediniz. Ambalajı kullanım sonrası sıkıca kapatınız. Uygun koşullarda saklandığında raf ömrü 1 yıldır.

Uyarılar

Kullanım sırasında cilt ve göz ile temasından kaçınılması tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri için **Güvenlik Bilgi Formu (SDS)** incelenmelidir. Kullanım sırasında sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği, kilitli ve serin ortamlarda muhafaza ediniz. Atıkları ilgili mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Kalite Güvencesi

404 Kimya olarak tüm üretim süreçlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde yürütmekteyiz. Firmamız, kalite yönetim sisteminin etkinliğini gösteren ISO belgelerine sahip olup, üretim, kontrol ve izlenebilirlik süreçleri bu sistem kapsamında yönetilmektedir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile üretim, bakım ve servis altyapımızın yetkinliği resmi olarak belgelendirilmiştir. Ayrıca ürün gruplarımızın ilgili tipleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak test edilmekte ve belgelendirilmektedir. Bu kapsamda 404 Kimya ürünleri; kalite, güvenlik, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından doğrulanmış çözümler sunar.

Türkiye’de üretilmiştir.

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.

404 KİMYA SAN.TİC.A.Ş.

Genel Müdürlük
Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi Güzle İş
Merkezi No:1/1Çekmeköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 642 92 71
info@404.com.tr

Fabrika
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi 102 Ada 7
Parsel Selimiye Köyü Osmaneli /BİLECİK
Tel: +90 228 470 00 14
www.404.com.tr



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018